

Datos Técnicos *Technical Data*

Capacidad
Capacity

781 Ah/Kg
781 Ah/Kg

Eficiencia
Efficiency

95% Teóricamente para zinc puro
95% theoretically for pure zinc

Consumo
Consumption

11,2 Kg./Año
11,2 Kg./Year

Tensión de conducción
Conduction Tension

0,23 V sobre acero polarizado
0,23 V for polarised steel

Densidad
Density

7,13 Kg./dm³
7,13 Kg./dm³

Potencial en circuito cerrado
Potential in closed circuit

-1,08 V (vs. electrodo Cu/Cu/SO₄)
-1,08 V (vs. electrode Cu/Cu/SO₄)

Dimensiones *Dimensions*

A 400 mm
A 400 mm

B 154 mm
B 154 mm

C 32 mm
C 32 mm

D 510 mm
D 510 mm

E 5 mm
E 5 mm

F 40 mm
F 40 mm

Peso Neto Aprox. 11,00 Kg
Approx. net weight 11,00 Kg

Peso Bruto Aprox. 11,80 Kg
Approx. gross weight 11,80 Kg

Análisis Químico

según la norma US MIL-18001-K

Chemical Analysis

according to the standard US MIL-18001-K

Si 0,125 máx
Si 0,125 max

Pb 0,006 máx
Pb 0,006 max

Fe 0,005 máx
Fe 0,005 max

Cd 0,025 - 0,07
Cd 0,025 - 0,07

Cu 0,005 máx
Cu 0,005 max

Al 0,10 - 0,50%
Al 0,10 - 0,50%

Zinc Resto
Zinc Rest

