

Datos Técnicos Technical Data

Capacidad
Capacity

781 Ah/Kg
781 Ah/Kg

Eficiencia
Efficiency

95% Teóricamente para zinc puro
95% theoretically for pure zinc

Consumo
Consumption

11,2 Kg./Año
11,2 Kg./Year

Tensión de conducción
Conduction Tension

0,23 V sobre acero polarizado
0,23 V for polarised steel

Densidad
Density

7,13 Kg./dm³
7,13 Kg./dm³

Potencial en circuito cerrado
Potential in closed circuit

-1,08 V (vs. electrodo Cu/Cu/SO4)
-1,08 V (vs. electrode Cu/Cu/SO4)

Dimensiones Dimensions

A 150 mm
A 150 mm

B 75 mm
B 75 mm

C 22 mm
C 22 mm

D 240 mm
D 240 mm

E 4 mm
E 4 mm

F 25 mm
F 25 mm

Peso Neto Aprox.
Approx. net weight

1,30 Kg
1,30 Kg

Peso Bruto Aprox.
Approx. gross weight

1,50 Kg
1,50 Kg

Análisis Químico

según la norma US MIL-18001-K

Chemical Analysis

according to the standard US MIL-18001-K

Si 0,125 máx
Si 0,125 max

Pb 0,006 máx
Pb 0,006 max

Fe 0,005 máx
Fe 0,005 max

Cd 0,025 - 0,07
Cd 0,025 - 0,07

Cu 0,005 máx
Cu 0,005 max

Al 0,10 - 0,50%
Al 0,10 - 0,50%

Zinc Resto
Zinc Rest

