

Datos Técnicos *Technical Data***Capacidad**
Capacity**781 Ah/Kg**
781 Ah/Kg**Eficiencia**
Efficiency**95% Teóricamente para zinc puro**
95% theoretically for pure zinc**Consumo**
Consumption**11,2 Kg./Año**
11,2 Kg./Year**Tensión de conducción**
Conduction Tension**0,23 V sobre acero polarizado**
0,23 V for polarised steel**Densidad**
Density**7,13 Kg./dm³**
7,13 Kg./dm³**Potencial en circuito cerrado**
Potential in closed circuit**-1,08 V (vs. electrodo Cu/Cu/SO4)**
-1,08 V (vs. electrode Cu/Cu/SO4)**Dimensiones** *Dimensions***A** 120 mm
A 120 mm**B** 40 mm
B 40 mm**C** 21 mm
C 21 mm**D** 205 mm
D 205 mm**E** 4 mm
E 4 mm**F** 14 mm
F 14 mm**Peso Neto Aprox.** 0,40 Kg
Approx. net weight 0,40 Kg**Peso Bruto Aprox.** 0,50 Kg
Approx. gross weight 0,50 Kg**Análisis Químico***según la norma US MIL-18001-K***Chemical Analysis***according to the standard US MIL-18001-K***Si** 0,125 max
Si 0,125 max**Pb** 0,006 máx
Pb 0,006 max**Fe** 0,005 máx
Fe 0,005 max**Cd** 0,025 - 0,07
Cd 0,025 - 0,07**Cu** 0,005 máx
Cu 0,005 max**Al** 0,10 - 0,50%
Al 0,10 - 0,50%**Zinc** Resto
Zinc Rest